



Fiche Technique

Film à bulles d'air

TYPE 104/60

Nombre de couche		2 (3 couches sur demande)	
Diamètre bulle	mm	10	
Hauteur de bulle	mm	4	
Épaisseur des 2 couches	my	60	
Poids	g/m ²	55	
Nombre de bulle	pcs/m ²	8500	
Températures d'utilisation	°C	.-60 tot + 70°C	
Couleur		transparent en standard (possibilité de coloré)	
Impression		sans ou avec lodo recyclage	
Soudabilité		par impulsion	
Résistance à la rupture	DIN 53455	longitudinale	19 N/mm ²
		transversale	14/mm ²
Allongement à la rupture	DIN 53455	longitudinale	350%
		transversale	450%
Résistance au choc	DIN 53373	force de déformation	750 N/mm*
		énergie de déformation	6,5 J/mm*
Résistance à la propagation d'une déchirure	DIN 53373		195 N/mm*
			* épaisseur
Exécutions particulières		anti-flamme, UV,-stabilisé, antistatique, métallisé	
Largeur	MAX.mm	3000	
Diamètre	MAX.mm	1200	
Prédécoupé	MAX.mm	0,2 - 10	
Tube	m	diamètre 76 mm	

ABRISO
GIJZELBRECHTEGEMSTRAAT 8-10
B-8570 ANZEGEM
TEL: 00 32 56 69 49 29
FAX: 00 32 56 69 49 49

ABRISO
BP 55 ZONE INDUSTRIELLE LE CAPPA
F- 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON
TEL: 00 33 (0)4 75 31 08 20
FAX: 00 33 (0)4 75 31 27 22